

Technical Data Sheet



CLEAR VARNISH

VERNIS

- 1 component metaal vernis met snelle droogtijd in blik.
- Beschikbaar in mat 30% en zijdeglans 70%.
- Rendement: 8 - 10 m² per liter voor 20/25µ droge laagdikte.
- Snelle droging
- Voor buitentoepassing, UV gevoelig en dient overlakt te worden met een 1C of 2C clearcoat.
- Stofdroog na enkele minuten, bij RV niet hoger dan 70%
Hanteerbaar na 10min. - Doordroog na 2u.
- Professioneel gebruik

MENGVERHOUDING

- **DEEL A:** Clear Varnish
DEEL B: Duthoo PU Thinner

POTLIFE: onbeperkt

	DEEL A	DEEL B
Verhouding in volume	100	30/50
Verhouding in gewicht	100	30/50

VOORBEREIDING

- De ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden.
- Non ferro metalen voorbehandelen met de Etching Promotor. Ferro metalen en anodisatie dienen geschuurd te worden met Abranylon en reinigen met de Etching Promotor.
Vernis en verdunner GOED mengen!
- Vermijd gebruik bij temperatuur onder de 15°C en bij extreme warmte of vochtigheid.

AANBRENGMETHODE

- **Spuiten met bovenbekerpistool:**
Spuutopening: 1,4mm. Aanbrengen in 2 à 3 lagen.
- **Droging:**
Voor droge laagdikte: 20/25µ - luchttemperatuur van 20°C - RV 30/70% :
Stofdroog na enkele minuten, bij RV niet hoger dan 70% / Hanteerbaar na 10min. / Doordroog na 2u.

VERPAKKING

1L - 2,5L