




Spuit- en kwastbeits S-9900-4000-COLOURLESS S-9900-COLOUR



Productomschrijving		Applikatie		
Omschrijving	Gebruiksklare gepigmenteerde beits op water-alcohol-basis. Kleurmetrisch ondersteunt, daardoor zijn ontelbare kleuren mengbaar.	Spuitdruk (bar)	1,0 - 1,5	
		Spuitopening (mm)	0.8-1.3	
		Opbrengst per arbeidsgang (m2/l)	7-12	7-15
Toepassingsgebied		Droogtijd @ 20°C		
Beschrijving	Vrijwel alle houtsoorten in het interieur. Briljant op fijnporige houtsoorten zoals ahorn, kersen, beuken. Decente poriënaccentuering op grofporige houtsoorten zoals eiken, es, mahonie.	overlakbaar	vanaf 2 uur	
Productgegevens		Droogtijd		
Productcode	S-9900-COLOUR S-9900-4000-COLOURLESS	De droging kan door luchtbeweging en temperatuursverhoging geoptimaliseerd worden.		
Gemengde kleuren	kleurloos			
Containergrootte	1 l 5l 25l			
Afleverviscositeit DIN 4 mm in sec.	10 ± 2			
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar			
Glans eenheden		Nabehandeling		
Productnummer	S-9900-4000-COLOURLESS	Het product kan met alle Zweihorn® blankelakken afgelakt worden. Waterlakken niet door middel van rollen of kwasten aanbrengen, omdat daardoor de beits weggeveegd kan worden. Een afwerking met Natuurtrend-producten is eveneens mogelijk. Hierbij moeten echter productafhankelijk kleurafwijkingen in acht worden genomen.		
Voorbehandeling Ondergronden				
	Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180		
Verwerking				
 	Grondig schudden of omroeren!			
Ophelling/nuancering				
Ophelling/nuancering	Ophellen met Spuit- en kwastbeits kleurloos S 9900/4000 in een hoeveelheid naar behoefte. Alle beitsen kunnen met elkaar gemengd worden. Nuanceren met basiskleuren mogelijk.			

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internet-site opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2022-05-02 / 4