



## TOUCH-UP PAINT 1C

### LACKIEREN - RETUSCHIEREN



- 1 Komponent Acryl Sprühfarbe in Blick
- Geeignet zum Lackieren oder Reparieren von pulverbeschichteten Gegenständen.
- Anwendung von Standardfarben und Reparaturen.
- Sofortige Haftung auf PVC und Pulverlack nach geeigneter Aufbereitung!
- Vorbehandlung mit Duthoo Epoxy Primer oder Universal Primer auf Stahl, Galva, Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetallen nach geeignete Untergrundvorbereitung.
- Wirkungsgrad: 8 bis 10 m<sup>2</sup> pro Liter bei 25 / 30µ Trockenschichtdicke.
- Erhältlich in allen RAL-Farben (matt 30%, Mattglanz 70% und Hochglanz 85%), transparent und in allen PVC- und Pulverfarben.
- Haltbarkeit: 1 Jahr ungeöffnete Verpackung - frei von Frost, Feuchtigkeit und Hitze.
- Schnell trocknend
- Vergilbt nicht
- Starke Abdeckung

### MISCHUNGSVERHÄLTNIS

- **TEIL A:** Touch-Up Paint 1K auf Glanzgrad
- **TEIL B:** PU Thinner

**POTLIFE:** unbegrenzt

	TEIL A	TEIL B
Verhältnis in Volumen	100	50/60

### VORBEREITUNG

- Die Oberflächen müssen frei sein von jeglichen Verunreinigungen. Mit Duthoo Abranylon Scheuerschwamm abschleifen und NE-Metalle mit dem Etching Promoter entfetten, Grundierung auftragen und anschließend mit der gewünschten Farbe lacken. Bei Pulverbeschichtung und PVC ist Schleifen und Grundieren nicht erforderlich nach dem Entfetten mit dem Etching Promoter. Dann eine Wartezeit von mindestens 15 Minuten und innerhalb von 3 Stunden. Mischen Sie Farbe, Härter und Verdünner GUT!

### ANWENDUNG

- **Spritzen mit Becherpistole:**  
Spritzöffnung: 1,4 mm. In 2 Schichten auftragen.  
Metallic-Tönungen können eine zusätzliche Effektlackschicht erfordern.
- **Trocknung:**  
Für Trockenfilmdicke: 30µ - Lufttemperatur von 20 ° C - RV 60%:  
Staub trocken: 10 Minuten / Handhabung: 30 Minuten / ganz Trocken: 2 Stunden

### VERPACKUNG

1L - 3L - 5L - 12,5L - 25L