



Technical Data Sheet



ZINCSPRAY

- Donne un nouvel effet métallique et brillant.
- Peut servir de couche d'apprêt ou de finition.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- A base de solvant
- Inflammable
- Température d'application: entre 10 et 30 °
- Usage professionnel
- Protéger du gel et du soleil

UTILISATION

- Agiter bien l'aérosol.
- Épaisseur de couche: épaisseur de film sec de 20 à 40 μm
- Avant de peindre, enlever les anciennes peintures endommagées, enlever la rouille, dégraisser et nettoyer la surface.
- Pulvériser sur la pièce à traiter en fines couches.
- Distance de pulvérisation: 20 à 30 cm en couches minces
- Appliquer la deuxième couche après 15 à 20 min.
- Appliquer un apprêt après avoir laissé sécher le Zincspray avant de retoucher avec de la couleur.
- Après la pulvérisation, garder l'aérosol à l'envers et vider la tête de pulvérisation.

EMBALLAGE

400 ML AÉROSOL