



ZINCSPRAY

- Geeft een blinkend metallic en nieuw effect.
- Als grondlaag of als afwerkingslaag.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Solventgedragen
- Ontvlambaar
- Aanbrengingstemperatuur: tussen 10 à 30°
- Professioneel gebruik
- Beschermen tegen vorst en zonlicht

GEBRUIK

- De spuitbus goed schudden.
- Laagdikte: 20 - 40 µm droge laagdikte
- Alvorens te schilderen de oude beschadigde verven verwijderen, ontroesten, ontvetten en oppervlakte reinigen.
- In dunne lagen verstuiwen op het te behandelen onderdeel.
- Spuitafstand: 20 - 30 cm in dunne lagen - 2de laag aanbrengen na 15 - 20 min.
- Na het drogen van de Zincspray een primer aanbrengen alvorens met kleur te overspuiten.
- Na het spuiten de spuitbus ondersteboven houden en de spuitkop leegspuiten.

VERPAKKING

400 ML SPUITBUS