



UNIVERSAL PRIMER SPRAY

PRIMER

- 1 component zinkchromaatvrije polyvinylbutyral hechtingsprimer.
- Beschikbaar in wit, grijs en zwart. Andere kleuren op aanvraag.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor het primen van staal, aluminium, sendzimir & non-ferro.
- Voor binnen of buiten toepassingen, mits het respecteren van laagdikte van 20µ.
- Rendement: 1 m² per spuitbus voor 20µ droge laagdikte.
- Snelle droging.
- Na volledige droging kan het product met poederlak overlakt worden.
- Professioneel gebruik
- Houdbaarheid: 2 jaar ongeopende verpakking. Stockage volgens de algemene vereisten voor spuitbussen.
- Vrijwaren van vorst, vochtigheid en warmte.
- Ontvlambaar.

GEBRUIK

- De ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden. Na de gepaste voorbereiding van het te primen substraat(schuren met Duthoo Abranylon, schuren P240, stralen, beitsen, enz.), ontvetten en reinigen met de Etching Promotor.
- Spuitbus 2 - 3 minuten schudden voor gebruik. Spuiten op een afstand van 20 - 25 cm. In meerdere dunne natte lagen aanbrengen tot de gewenste laagdikte bereikt wordt van 50µ nat.

Voor droge laagdikte: 20µ - luchttemperatuur van 20°C - RV 60% :

Stofdroog: 10min / Overspuitbaar droog: 30min - overspuiten is zonder schuren mogelijk voor binnen-toepassing binnen de week. Voor een buitentoepassing binnen de 24u zonder direct vochtcontact.

- De spuitbus bevat 1 spuittip: rondstraal aangepast voor primer.
- Vermijd gebruik bij temperatuur onder de 15°C en bij extreme warmte of vochtigheid.
- Om de bewaartijd van uw spuitbus te bevorderen, uw spuitbus ondersteboven houden en spuiten tot er geen primer meer uitkomt. Hierna ondersteboven bewaren.

VERPAKKING

400 ML