



## Technical Data Sheet



# CLEARCOAT SPRAY 1C

## VERNIS

- 1 Component acrylvernis in spuitbus.
- Voor het behandelen van gelakte ondergronden met als doel het aanpassen van de glansgraad of het beschermen van metallic kleuren.
- Beschikbaar in mat 30%, zijdeglans 70% en hoogglans 85%.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Stofdroog in 5 minuten, hanteerbaar in 30 minuten en doordroog na 2 uur.
- Directe hechting op de Duthoo 1C lakken na 30 minuten en voor 3 uur, en op poederlakken na voorbehandeling met de Duthoo Etching Promotor.
- Rendement: 0,7-1 m<sup>2</sup> per spuitbus voor 25/30µ droge laagdikte.
- Goede weerstand tegen UV, vergeelt niet.
- Goede flexibiliteit.
- Krasvast.
- Duurzame weerstand tegen huishoudelijke onderhoudsproducten bij normaal gebruik.
- Professioneel gebruik.

## GEBRUIK

- De ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden.
- Het uitgeharde, gelakte oppervlak voorbehandelen met Duthoo Etching Promotor OF de 1C metallic overlakken na minstens 30 min drogen en voor 3 uur drogen.
- Spuitbus 2 tot 3 minuten goed schudden voor gebruik. Spuiten op een afstand van 20 - 25 cm. In meerdere dunne natte lagen aanbrengen tot de gewenste laagdikte bereikt wordt. (25/30µ droge laagdikte)
- De spuitbus bevat 2 spuitkoppen: 1 vlakstraal en 1 rondstraal.
- Vermijd gebruik bij temperatuur onder de 15°C en bij extreme warmte of vochtigheid.
- Om de bewaartijd van uw spuitbus te bevorderen, uw spuitbus ondersteboven houden en spuiten tot er geen lak meer uitkomt. Hierna ondersteboven bewaren.

## VERPAKKING

400 ML SPUITBUS