


Duthoo PU Woodisofiller

Technical Data Sheet
06.2020



Description du produit

Duthoo MDF apprêt de remplissage. 2 composants acrylique polyuréthane.

Domaine d'application

Meubles d'intérieur en MDF, bois massif et placage, certains plastiques.

Informations

Conditionnement	25kg
Couleur	Blanc / Noir
Viscosité à la livraison DIN 4mm	110 - 130s
Durée de vie - Emballage d'origine fermé - à conserver dans un endroit frais et sec	au moins 6 mois

Caractéristiques

Isolant
Très bon remplissage des pores et chants MDF
Excellente ponçabilité
Séchage rapide
Sans formaldéhyde

Traitement ultérieur

Après un ponçage préalable au gr'ain P280-320, un traitement ultérieur avec le même type de produit est possible à tout moment. Après avoir obtenu le remplissage souhaité, une finition supplémentaire avec le système de revêtement de couleur Duthoo Woodcoat après ponçage est possible.

Durcisseur Diluant Additifs

	Durcisseur	10% Duthoo Activator DWC 502
	Diluant	10% Duthoo Universal Thinner (slow)
	Durée de vie en pot	4h (ou moins à haute température)

Traitement

	Bien mélanger.
	Mélanger et appliquer le produit comme décrit sous rubrique "Durcisseur Diluant Additifs"
	Le système est appliqué en 1 ou 2 couches croisées avec ponçage intermédiaire.

Application

Pression (bar)	2,5 - 3,5	60 - 100
Pression pulvérisateur (bar)		1,0 - 1,5
Buse (mm)	1,7 - 2,0	0,28 - 0,33
Diluant ajouté (%)	10	10
Quantité d'application par couche (g/m²)	150-250 g/m²	150-250 g/m²
Rendement (m²/l)	3 - 6	3 - 6

Temps de séchage

Sec hors poussière	après 30 min
Ponçable	après 2u
Recouvrable	après 3 à 4u
Prêt pour le transport	après une nuit
À 20°C et 35-65% de humidité rel.	