

Technische fiche

Naam:	Duthoo Wood Clearcoat
Systeem:	2K-Polyurethaanlak
Eigenschappen:	Sneldrogende grond- en aflak met goede chemische en mechanische weerstgand.
Toepassingen:	Hout en meubel
Glansgraad:	diepmat
Kleur:	kleurloos
Houdbaarheid:	In gesloten verpakking 12 maanden. Goed roeren voor gebruik.
Leveringsvisc:	25-27 s DIN 53211/4 mm
Vaste stof:	ca. 20 %
Mengverhouding:	100 delen Duthoo Wood Clearcoat 10 delen 10 % Duthoo Activator DWC 502
Verwerk visc:	17-25 s DIN 53211/4 mm
Verdunning:	Duthoo Universal Thinner slow
Verwerking:	spuiten
Potlife:	20 °C ca. 8 uur.
Verbruik:	80-120 g/m ² per laag
Droogtijden:	15 min/20 °C -> stofdroog 120 min/20 °C -> schuurbaar
	Stapelbaar na 4 uur maar door geforceerd drogen kunnen de droogtijden fors dalen.