

Technical Data Sheet



UNIVERSAL PRIMER 1C

PRIMER

- 1 component zinkchromaatvrije polyvinylbutyral hechtingsprimer.
- Geschikt voor het primen van staal, aluminium, sendzimir & non-ferro.
- Voor binnen of buiten toepassingen, mits het respecteren van laagdikte van 30μ.
- Rendement: 8 à 9 m² per liter voor 30μ droge laagdikte.
- Beschikbaar in wit, grijs en zwart. Andere kleuren op aanvraag.
- Houdbaarheid: 1 jaar ongeopende verpakking - vrijwaren van vorst, vochtigheid en warmte.

MENGVERHOUDING

- **DEEL A:** Universal Primer 1C
- **DEEL B:** Duthoo PU Thinner

POTLIFE: onbeperkt, bij goed geconditioneerde omstandigheden.

	Primer DEEL A	Verdunner DEEL B
Verhouding in volume	10	4

VOORBEREIDING

- De ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden. Na de gepaste voorbereiding van het te primen substraat (schuren met Duthoo Abranylon, schuren P240, stralen, beitsen, enz.), ontvetten en reinigen met de Etching Promotor. Primer en verdunner GOED mengen!

AANBRENGMETHODE

- **Spuiten met bovenbekerpistool:**
Spuishopening: 1,4mm. Aanbrengen in 2 lagen.
- **Droging:**
Voor droge laagdikte: 30μ - luchttemperatuur van 20°C - RV 60% :
Stofdroog: 10min / Overspuitbaar droog: 30min - overspuiten is zonder schuren mogelijk voor binnentoepassing binnen de week. Voor een buitentoepassing binnen de 24u zonder direct vochtcontact.

VERPAKKING

3,5 L BLIK