



Technical Data Sheet



ZINCSPRAY

- Verleiht einen glänzenden metallischen und neuen Effekt.
- Als Grundschicht oder als Schlusschicht.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Lösungsmittel getragen
- Entzündlich
- Anwendungstemperatur: zwischen 10 und 30 °
- Professioneller Einsatz
- Vor Frost und Sonnenlicht schützen

VERWENDUNG

- Dose gut schütteln.
- Schichtdicke: 20 - 40 µm Trockenschichtdicke
- Entfernen Sie vor dem Lackieren die alten, beschädigten Lacke, entfernen Sie Rost, entfetten Sie und reinigen Sie die Oberfläche.
- Das zu behandelnde Teil in dünnen Schichten einsprühen.
- Spritzabstand: 20 - 30 cm in dünnen Schichten - Tragen Sie die zweite Schicht nach 15 - 20 Minuten auf.
- Nach dem Trocknen des Zincsprays vor dem Besprühen mit Farbe eine Grundierung auftragen.
- Halten Sie die Sprühdose nach dem Sprühen auf den Kopf und sprühen Sie die Düse leer.

VERPACKUNG

400 ML SPRÜHDÖSE