


Duthoo PU Woodisofiller White/Black

Technical Data Sheet
06.2020



Productomschrijving

Duthoo MDF vulmiddel. 2-componenten acrylaat polyurethaan.

Toepassingsgebied

Binnenmeubelen van MDF, massief hout en fineer, sommige kunststoffen

Productgegevens

Verpakking	25kg
Kleur	wit/zwart
Afleverviscositeit DIN 53211/4mm	110 - 130s
Houdbaarheid - Afgeloten originele verpakking - Koel en droog bewaren	minstens 6 maanden



Kenmerken

Isolatie
Zeer goede poriënvulling en MDF-kanten
Uitstekende schuurbaarheid
Snel drogen
Formaldehydevrij



Nabehandeling

Na schuren met P280 - P400 is een nabehandeling met hetzelfde product op ieder moment mogelijk. Na het bereiken van de gewenste vulling is een verdere afwerking met Duthoo Woodcoat kleurlakstelsysteem na schuren mogelijk.



Verharder Verdunner Toevoegingen

	Verharder	10% Duthoo Activator DWC 502
	Verdunner	10% Duthoo Universal Thinner (slow)
	Verwerkingstijd	4u (of minder bij hoge temperaturen)

Verwerking

	Grondig oproeren.
	Product mengen en aanbrengen zoals beschreven onder de rubriek "Verharder Verdunner Toevoegingen".
	Het systeem wordt in 1 of 2 kruislagen met tussenschuren aangebracht.

Applicatie

		
Spuitdruk (bar)	2,0 - 2,5	60 - 100
Verstuiverdruk (bar)		1,0 - 1,5
Spuitopening (mm)	2,0 - 2,2	0,28 - 0,33
Toegevoegde verdunner (%)	10	10
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m²)	200-300 g/m²	150-250 g/m²
Opbrengst (m²/l)	3 - 4	3 - 6

Droogtijd

Stofdroog	na 30 min
Schuurbaar	na 2u
Overschilderbaar	na 3 à 4u
Transportklaar	na overnachting
Bij 20°C en 35-65% rel. luchtvochtigheid	