




# Teinte à appliquer au pinceau et par pulvérisation

## S-9900-4000-COLOURLESS S-9900-COLOUR



Caractéristiques	
Description	Colorant à mordant prêt à l'emploi à base d'eau et d'alcool. Définis par colorimétrie, donc pouvant être mélangés de manière à obtenir un nombre illimité de coloris.
Domaine d'utilisation	
Description	Presque tous les types de bois d'intérieur. Brillant sur des bois à pores fins comme l'érable, le cerisier, le hêtre. Accentuation délicate des pores sur des bois à pores grossiers comme le chêne, le hêtre, l'acajou.
Informations produit	
Code produit	S-9900-COLOUR S-9900-4000-COLOURLESS
Teintes mélangées	incolore
Taille du conteneur	1 l 5l 25l
Viscosité à la livraison DIN 4 mm	10 ± 2
Conservation avant ouverture	1 an minimum
Niveau de brillance	
Numéro produit	S-9900-4000-COLOURLESS
Traitement préliminaire Supports	
	Ponçage de bois progressif Eliminer soigneusement la poussière de ponçage. Brosser les bois à pores grossiers.
	P120, P150, P180
Traitement	
 	Bien secouer ou remuer avant usage !
Eclaircissement/Nuancement	
Eclaircissement/Nuancement	Eclaircissement avec la teinte incolore S 9900/4000 à ajouter selon le volume souhaité pour application au pinceau et par pulvérisation. Tous les produits sont mélangeables entre eux. Nuancement possible avec des coloris de base.
Application	
Pression de pulvérisation (bars)	1,0 - 1,5
Taille de la buse (mm)	0.8-1.3
Rendement par étape de travail (m2/l)	7-12 7-15
Temps de séchage @ 20°C	
Retraitable	à partir de 2 heures
Temps de séchage	
Le séchage peut être optimisé grâce à une ventilation ou une température plus élevée.	
Rénovation ultérieure	
Le produit peut être recouvert avec tous les vernis transparents Zweihorn®. Ne pas appliquer les vernis en phase aqueuse au rouleau ni au pinceau pour ne pas estomper ainsi les teintures. Il est également possible d'appliquer une couche de produits Naturtrend. Cependant, il faudra alors veiller aux différences de teintes liées aux produits.	

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2022-05-02 / 4