

## TOUCH-UP PAINT 1C LAKKEN - RETOUCHEREN



- 1 Component acryl spuitlak in blik
- Geschikt voor het lakken, herstellen of overlakken van gepoederlakte voorwerpen.
- Toepassing standaard lakken en herstellingen.
- Direct hechting op PVC en poederlak, na de geschikte voorbereiding !
- Voorbehandelen met Duthoo Epoxy Primer of Universal Primer op staal, galva, inox, alu en non-ferro, na de geschikte voorbereiding van het substraat.
- Rendement: 8 à 10 m<sup>2</sup> per liter voor 25/30µ droge laagdikte.
- Beschikbaar in alle RAL-kleuren(mat 30%, zijdeglans 70% en hoogglans 85%), transparant en alle PVC -& poederlakkleuren.
- Houdbaarheid: 1 jaar ongeopende verpakking - vrijwaren van vorst, vochtigheid en warmte.
- Snelle droging
- Vergeelt niet
- Sterke dekkingskracht

### MENGVERHOUDING

- **DEEL A:** Touch-Up Paint 1C op glansgraad
- **DEEL B:** PU Thinner
- **POTLIFE:** onbeperkt

	Verf DEEL A	Verdunner DEEL B
Verhouding in volume	100	50/60

### VOORBEREIDING

- De ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden. Schuren met Duthoo Abranylon schuurspons en ontvetten van non-ferro metalen met de Etching Promotor, primer aanbrengen om nadien te lakken met de gewenste kleur. Op poederlak en PVC is schuren en primeren niet noodzakelijk na ontvetten met de Etching Promotor en daarna een wachttijd van minstens 15 min en binnen de 3 uur aflakken. Verf, verharder en verdunner GOED mengen!

### AANBRENGMETHODE

- **Spuiten met bovenbekerpistool:**  
Spuishopening: 1,4mm. Aanbrengen in 2 lagen.  
Metallic tints kunnen een extra effect vernislaag vereisen.
- **Droging:**  
Voor droge laagdikte: 30µ - luchttemperatuur van 20°C - RV 60% :  
Stofdroog: 10min / Hanteerbaar: 30min / Doordroog: 2u

### VERPAKKING

1L - 3L - 5L - 12,5L - 25L